

Texturatto



Revestimento texturizado de alta performance. Oferece inúmeras formas de acabamento e aplicação, indicado para superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e superfícies internas de massa corrida e gesso.

Revbras Comércio Ltda.
CRQ 15.970, 2ª Região
Rua Cel Virgílio Silva, 4430
37701-103, Poços de Caldas, MG
Telefone 35 3722 7666
www.revbras.com.br
sac@revbras.com.br
CNPJ 02.697.051/0001-40
Químico Responsável:
José Carlos Pacheco
CRQ 04.121.913, 4ª Região

www.revbras.com.br
revbras

Indicações	É indicado para texturar superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa corrida ou acrílica e repintura sobre PVA ou acrílico.		
Característica	Sua característica hidrorrepelente confere maior durabilidade à pintura, por impedir a penetração de umidade. Traz, em sua formulação, componentes que realçam a textura e torna desnecessária a aplicação de tinta de acabamento.		
Acabamento	Textura em relevo		
Local de Aplicação	Exterior / Interior		
Superfície	Reboco, Blocos de Concreto, Concreto, Fibrocimento, Massa Corrida, Massa Acrílica e Repintura		
Diluição	Com água potável		
	Gesso	Massa Corrida	Reboco/ Concreto
1ª demão	30 a 50% (p/selar)	30 a 50% (p/selar)	30 a 50% (p/selar)
Aplicação	5 a 10%	5 a 10%	5 a 10%
Rendimento m ² /demão	6 a 15	6 a 15	6 a 15
Demãos	Uma para selar e uma para texturar, com intervalo de 4h.		
Secagem	Ao toque 6 horas. Final 12 horas.		
Recomendações	Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 20°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.		
Composição	Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, álcoois e tensoativos etoxilados.		
Ferramentas Necessárias	<p>Desempenadeira de PVC Desempenadeira de Aço Espátula Pincel</p>		